

Film polyoléfine BY thermo-rétractable



Descriptif:

- Film polyoléfine thermo rétractable BY Haute rétraction à basse température.
- Compatible avec toutes les machines, permet des cadences élevées.
- Glissant immédiatement après rétraction.

Préconisation d'utilisation :

- Particulièrement étudié pour les produits de formes complexes.
- Excellent résultat sur machines manuelles ou sur des machines automatiques à haute cadence.
- Aptitude au contact alimentaire.



Caractéristiques techniques :

| Référence produit | Dimensions Laize (mm) | Epaisseur totale (μ) | Surface (m ²) | Métrage (ml) | Allongement à la rupture (%) SL / ST | Brillance sous 20° | Nombre Rlx/palette |
|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 11Y35019 | 350 x 2 | 19 | 749 | 1070 | 118/102 | 114 | 24 |
| 11Y45015 | 450 x 2 | 15 | 1201 | 1335 | 106/105 | 114 | 24 |

Informations Complémentaires :

Température de stockage : maxi 32°C, à 80% d'humidité relative, pour une durée maximale de 1 an.

Conforme aux réglementations suivantes :

- Directive 2002/72, Règlement 1935/2004 (aptitude au contact alimentaire)
- Conformité à la réglementation Food and Drug Administration (FDA)
- Directive 2005/20/CE - Décret 2007/1467 (teneur en métaux lourds inférieures à 100PPm)
- Directive CE 1907/2006 REACH